

# THERMORY®

Osika idealnie sprawdza się do zastosowania w saunach, ponieważ nie wydziela żywicy, nie tworzy drzazg i nie nagrzewa się. Drewno osikowe charakteryzuje się pięknym, jasnym odcieniem. Dzięki gładkiej strukturze można ją z powodzeniem wybarwiać na dowolny kolor. Oferujemy różnorodne materiały do sauny wykonane z naturalnej i termicznie modyfikowanej osiki.



Końcowa ocena produktów z drewna osikowego opiera się na kryteriach podanych w niniejszym dokumencie dotyczącym zasad klasyfikacji.



Wszystkie nasze deski są oceniane na podstawie lepszej strony (czyli widocznej strony).



Drewno jako naturalny materiał potrzebuje regularnej pielęgnacji, która ochroni je przed zabrudzeniami i wilgocią. Właściwa pielęgnacja uprosi czyszczenie i uwioczni strukturę drewna.

## Zasady klasyfikacji

Osika /  
Thermo osika



100%  
PRAWDZIWEGO  
DREWNA



JAKOŚCIOWE  
MATERIAŁY



TRWAŁE



STABILNE  
WYMIAROWO




EKOLOGICZNE



DOSTĘPNE  
W WERSJI  
MODYFIKOWANEJ  
TERMICZNIE

# SAUNA®

by THERMORY®



DESKI SĄ OCENIANE  
NA PODSTAWIE LEPSZEJ STRONY



Panel ścienny lepsza strona  
(widoczna część)



Listwy ławkowe lepsza strona  
(trzy widoczne strony)

## R O D Z A J E D E F E K T Ó W

KLASA: **A**



NIEPRAWIDŁOWOŚCI W STRUGANIU	
ODCISKI ROLKI WAŁKA	
UBYTKI/UKRUSZENIA	
USZKODZENIA MECHANICZNE	
PĘKNIĘCIA POWIERZCHNI	
ROZWARSTWIENIA	
PĘKNIĘCIA ODŁUPUJĄCE	
SĘKI SZPILKOWE	
DZIURY PO SĘKACH	
MARTWE SĘKI	
USZKODZONE SĘKI	
NATURALNE STRUKTURY WOKÓŁ SĘKÓW	
BLIZNY	


Przód / Góra	Tył
niedozwolone	max 1/2 szerokości deski
niedozwolone	dozwolone, ale nie mogą wpływać na instalację
niedozwolone	dozwolone, ale nie mogą wpływać na instalację
niedozwolone	dozwolone, ale nie mogą wpływać na instalację
niedozwolone	dozwolone
niedozwolone	
max. długość 10 mm	
niedozwolone	max 3 mm, nieograniczona ilość
niedozwolone	dozwolone jeśli nie przez całą deskę
niedozwolone	niedozwolone
niedozwolone	niedozwolone
dozwolone	
niedozwolone	niedozwolone

DESKI SĄ OCENIANE  
NA PODSTAWIE LEPSZEJ STRONY



KORA / ZGNILIZNA / PLEŚŃ

OTWORY PO OWADACH



SKRĘCENIA



WYGIĘCIA  
BOCZNE



WYGIĘCIA



WYŁÓDKOWANIA



TOLERANCJE ODCHYLEŃ

KLASA: **A**

Przód / Góra

dozwolone, ale w miarę jednolite dla danej deski

dozwolone

niedozwolone

niedozwolone

listwy ławkowe max 6 mm na metr  
panele ściennie max 9 mm na metr

listwy ławkowe max 15 mm na metr  
panele ściennie max 25 mm na metr

listwy ławkowe max 6 mm na metr  
panele ściennie max 10 mm na metr

max. 2,5% szerokości deski

grubość: +/- 0,5 mm  
szerokość: +/- 2,5%  
długość: +10 mm / -3 mm na metr



Tył

dozwolone

dozwolone

max. 5% powierzchni

Ostatnia aktualizacja: Sierpień 2022.  
Wszystkie poprzednie wersje są nieważne.

**Dopuszcza się błędy w sortowaniu,  
do 5% zakupionego towaru może być gorszej jakości.**